



Béton Formule n°1

Famille : Bétons à caractères normalisés
Classe d'environnement : humide sans gel ou avec gel faible non armé
Type de béton : Fluide
Classe de consistance : B28
Classe de résistance : BCN-CPA CEM I 52.5 CP2-FI-B28-0/20-E:2a-NA-XP P 18-305 NF

Destinataire : Auto-Contrôle
ARCADE Rte de Bessan
34630 St-Thibéry

Résultats de production du 02/05/1999 au 22/09/2000

Date	Livraison du béton	Consistance des bétons										Masse Volumique sur béton frais				
		Valeur de consistance visée sur chantier	Plage de consistance visée sur chantier	Consistance mesurée en centrale	Consistance mesurée sur chantier	Conformité de la consistance chantier	M.V. Théorique	M.V. Théorique fabrication	M.V. Théorique d'après pesées	M.V. Réelle mesurée	Ecart Théorique pesées/fabrication	Ecart Réel/Théorique Fabrication				
02/05/1999		10		12	9	Conforme	2.300	2.310	2.320	2.315	0.43	0.22				
04/05/1999		12346		16	12	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.280	0.00	0.87				
06/05/1999		12347		16	12	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.310	0.00	0.43				
20/05/1999		12348		12	10	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.300	0.00	0.00				
11/07/1999		12349		20	18	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.310	0.87	0.43				
23/08/1999		12350		11	10	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.294	0.00	0.26				
29/09/1999		12351		9	6	Conforme	2.300	2.300	2.350	2.310	2.17	0.43				
29/10/1999		12352		12	10	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.305	0.00	0.22				
29/11/1999		12353		8	7	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.305	0.00	0.22				
15/12/1999		12354		11	8	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.300	0.00	0.00				
31/12/1999		12355		11	9	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.300	0.00	0.00				
09/02/2000		12356		15	13	Conforme	2.300	2.300	2.300	2.310	0.00	0.43				
01/03/2000		12357		9	8	Conforme	2.300									
01/04/2000		12358		11	9	Conforme	2.300									
03/05/2000		12358		10	9	Conforme	2.300									
06/06/2000		12359		15	13	Conforme	2.300									
13/06/2000		12360		7	6	Conforme	2.300									
20/07/2000		12361		11	8	Conforme	2.300	2.320	2.350	2.320	1.29	0.00				
21/08/2000		12362		11	9	Non conforme	2.300	2.350	2.340	2.340	0.43	0.43				
22/09/2000		12363		15	13	Conforme	2.300	2.340	2.320	2.300	0.85	1.71				
Maximum		15	Très Plastique	20	18	Conforme	2.300	2.350	2.350	2.340	2.17	1.71				
Moyenne Xf		10	Très Plastique	12	10	Conforme	2.300	2.308	2.313	2.307	0.40	0.38				
Minimum		6	Plastique	7	6	Non conforme	2.300	2.300	2.300	2.280	0.00	0.00				
Ecart-type		2.6	Plastique	3.2	2.9	Ferme	0.0000	0.0161	0.0191	0.0132	0.644	0.439				
Nombre de résultats		17	3	cm	20	20	t/m3	15	15	15	15	15				
Unité		cm		cm	cm		t/m3	t/m3	t/m3	t/m3	%	%				
Norme																
Dernier		22/09/2000	15/12/1999	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000	22/09/2000				
Dernière valeur		12	Plastique	15	13	Conforme	2.300	2.340	2.320	2.300	0.85	1.71				