

Béton Formule n°1

Producteur : BETONS S.A. - Centrale de St-Girons
Type BPS : Béton à Propriétés Spécifiées
Classe d'exposition XC3 : Humidité modérée
Teneur en chlorure Cl0.15 : Cl 0,15% max
Classe de consistance S2 : Affaissement de 50 à 90 mm
Classe de résistance C 25/30 : C25/30
Désignation : BPS-EN206-1-C 25/30-XC3-Cl0.15-Dmax20-S2

B_RC28:Résistance à la compression à 28 jours

Numéro	Date	valeurs	groupés/3			groupés/6			groupés/9			groupés/12		
			Valeur	EcTyp	Proba.NC	Valeur	EcTyp	Proba.NC	Valeur	EcTyp	Proba.NC	Valeur	EcTyp	Proba.NC
3702-A4122002	04/05/2004	31.6												
3702-A4126001	06/05/2004	31.0												
3702-A4126002	20/05/2004	30.9	31.2	0.38	0.00									
3702-A4192001	11/07/2004	29.4	30.4	0.90	0.00									
3702-A4357001	23/08/2004	28.7	29.7	1.12	0.00									
3702-A4263001	20/09/2004	29.7	29.3	0.51	0.00	30.2	1.12	0.00						
3702-A4363001	29/09/2004	30.2	29.5	0.76	0.00	30.0	0.89	0.00						
3702-A4363002	29/10/2004	30.0	30.0	0.25	0.00	29.8	0.75	0.00						
3702-A4363003	29/11/2004	30.2	30.1	0.12	0.00	29.7	0.58	0.00	30.2	0.89	0.00			
3702-A4365001	15/12/2004	32.9	31.0	1.62	0.01	30.3	1.40	0.01	30.3	1.20	0.00			
3702-A4365002	31/12/2004	33.0	32.0	1.59	0.00	31.0	1.52	0.00	30.6	1.49	0.01			
3702-A511000001	01/04/2005	31.6	32.5	0.78	0.00	31.3	1.39	0.00	30.6	1.52	0.01	30.8	1.33	0.00

Seuil d'alerte (mini)	fck=25.00	fck+2=27.00			
Seuil de non conformité (mini)	fck-3.5=21.50	fck+1=26.00	fck+1.5=26.50	fck+1.8=26.80	fck+2=27.00

Résists.Caract.(fck)	25
Masse Vol.Théorique	2.231
valeurs conformes	12
valeurs en alerte	0
valeurs non conformes	0
Moyenne	30.8
Ecart-type	1.33
Proba.non conformité	0.00

