ARCADE Informatique

Z.A. du Causse, 34630 Saint-Thibéry
Tél.04.67.77.90.06 Fax.04.67.77.02.19

Fiche de contrôle de fournitures

5 Derniers résultats du 01/01/1999 au 31/12/1999

imprimé le mardi 22 mai 2001

Producteur : **S.C.S.R. - TREBES**
Granulat : **6.3/10 GRAVILLON CONCASSE**
Pétrographie : Basalte
Elaboration : Concassé

Spécifications

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'est engagé

Classe granulaire		Norme	Catégorie
6.3	*10*	*Norme granulométrique XP P 18-540 Article 8*	*Régularité Cat.CIII*

	0.63xd	d	D	1.58xD	2.00xD		
	4	**6.3**	**10**	**16**	**20**	**A**	**P**
V.S.S.	5.0	13.1	91.7			15.00	2.00
V.S.I.		3.1	81.7	99.0	100.0		
VSS+U	6.0	18.1	96.7	1.0	1.0	19.00	2.50
VSI-U	0.0	0.0	76.7	98.0	99.0	0.00	0.00
Incertitude U	1	5	5	1	1	4	0.5

Résultats de production

Résultats du contrôle fournisseur du 01/01/1999 au 14/12/1999

	4	**6.3**	**10**	**16**	**20**	**A**	**P**
Maximum	3.2	*15.8*	*97.0*	100.0	100.0	12.90	1.50
Xf+1.25 Ecart-type	2.0	11.2	90.6	100.0	100.0	11.87	1.08
Moyenne Xf	1.4	8.1	86.7	100.0	100.0	9.48	0.77
Xf-1.25 Ecart-type	0.7	5.0	82.8	100.0	100.0	7.09	0.47
Minimum	0.6	4.0	81.8	100.0	100.0	7.60	0.20
Ecart-type	0.51	2.50	3.09	0.00	0.00	1.91	0.25
Nombre de résultats nf	45	45	45	45	45	*5*	45

Contrôle Acquéreur

Résultats du contrôle acquéreur du 13/07/1998 au 22/05/1999

	4	**6.3**	**10**	**16**	**20**	**A**	**P**
Maximum	2.9	12.7	87.1	100.0	100.0	12.90	1.50
Xf+U	2.4	13.1	91.7	100.0	100.0	13.48	1.27
Moyenne Xa	1.8	9.1	84.3	100.0	100.0	12.90	1.00
Xf-U	0.4	3.1	81.7	99.0	99.0	5.48	0.27
Minimum	1.2	6.2	81.8	100.0	100.0	12.90	0.80
Nombre de résultats na	5	5	5	5	5	*1*	5



WIL 4.30.1 Matériaux Expert (c) Arcade 1996,2001